

## Blockziegel 36er WDz 0.09

<b>Artikel-Nr.:</b>	Z3630	
<b>Zulassungs-Nr.:</b>	Z17.1 - 944	
<b>Anwendung:</b>	36er Außenmauerwerk mit hervorragender Wärmedämmung, Verarbeitung mit Leichtmauermörtel	
<b>Wandstärke / Format:</b>	36,5 cm	12 DF
<b>Materialverbrauch:</b>	16 Ziegel pro m <sup>2</sup>	35 Liter Mörtel LM 21 pro m <sup>2</sup>
<b>Anzahl pro Palette</b>	40 Stück	
<b>Maße:</b>	Länge / Breite / Höhe:	247 / 365 / 238 mm
<b>Wärmeschutz:</b>	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$ U-Wert [Beidseitig verputzt: Innen $\lambda = 0,55$ / Außen $\lambda = 0,25$ ]	0,09 W/mK 0,23 W/m <sup>2</sup> K
<b>Schallschutz:</b>	Rohdichte [kg/dm <sup>3</sup> ] Gewicht [Beidseitig verputzt] Bewertetes Direkschalldämm-Maß [Beidseitig verputzt] $R_w$	0,65 260 kg/m <sup>2</sup> k.A. dB
<b>Brandschutz:</b>	F-90A [Beidseitig verputzt]	
<b>Statik:</b>	Festigkeitsklasse 6 N/mm <sup>2</sup> zul. Mauerwerksdruckspannung $\sigma_0 = 0,5$ MN/m <sup>2</sup> Charakteristische Mauerwerksfestigkeit $f_k = 1,0$ N/mm <sup>2</sup> Rechenwert der Eigenlast = 8.5 kN/m <sup>2</sup>	
<b>Ausschreibungsvorschlag:</b>	36,5 cm dickes Mauerwerk nach DIN 1053-1 für Außenmauerwerk in allen Geschossen aus Wärmedämmziegel WDz 0.09 nach bauaufsichtliche Zulassung, Fabrikat Franken- Ziegelsysteme > Steinfestigkeitsklasse: 6 N/mm <sup>2</sup> > Charakteristische Druckfestigkeit $f_k = 1,0$ > Ziegelrohrichteklasse: 0,65 kg/dm <sup>3</sup> > Mörtelart: LM 21 > Wärmeleitfähigkeit des Mauerwerkes: 0,09 W/mK > Wandstärke [Format]: 36,5 cm [12 DF]	